




Technische Daten

26.06.2023

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung
Helatag 896

TAG38TD3-896-WHCL

Artikelnummer: 596-38896



Material: Typ 896, Vinyl-Folie (896)
Farbe: Weiß (WH), Transparent (CL)

Betriebstemperatur : -40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: ab +10 °C

Bündel Ø min.: 20.80 mm
Bündel Ø max.: 47.50 mm
Selbstklebend: Ja

Breite (W): 25.40 mm
Höhe (H): 38.10 mm
Höhe (H2): 187.20 mm
Breite des Trägers (WL): 82.00 mm
Etiketten je Reihe: 3 ST

Foliendicke: 80 µm

Test Methode
ASTM D3652-83

Klebstoff: Acryl
Anfangshaftung: 110 g/cm²
Schälfestigkeit: 550 N/m
Scherfestigkeit: 120 std

ASTM D2979-71
PSTC 7
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Technische Daten

26.06.2023

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung
Helatag 896

Druckmethode:

Thermotransfer

Verarbeitungswerkzeug:

TT431, TT4030

Empfohlene Farbbänder:

TT932DOUT

Lagerzeit:

Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2
Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur:

+21 °C

Lagerbedingungen:

50% relative Luftfeuchtigkeit., Die
Lagerung in der Originalverpackung ist
empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die
Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit,
starker Hitze und Kälte.

Verarbeitung:

Die Funktionalität und Haltbarkeit der
Etiketten kann bei unsachgemäßer
Verarbeitung oder Anwendung
beeinträchtigt werden. Alle zu
verklebenden Oberflächen müssen sauber,
trocken sowie frei von Staub und Fett sein.
Berühren Sie nicht die Klebefläche des
Etiketts, da dies die Anwendungsleistung
beeinträchtigen kann.

RoHS 

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.